3M Poland Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn., Al. Katowicka 117, Kajetany
tel. (0-22) 739-60-93, fax 739-60-05
www.3m.pl, e-mail: commcare@mmm.com

NAZWA PRODUCENTA/WYROBU Producent: 3M, wyroby: 3M Scotchtint - folie reflek-syjne, przyciemniające (Panther) i termoizolacyjne, 3M Scotchshield - folie ochronne, 3M Fasara - folie dekoracyjne

Inne folie (będące w Państwa ofercie)
Zapewniające zwiększoną ochronę przed promieniowaniem UV
Zapewniające ochronę urządzeń elektronicznych
Chroniące przed zarysowaniem szyb i graffiti
Folie transmitujące światło
Folie zmieniające barwę w zależności od kąta obserwacji

		RODZAJ FOLII					
		Ochronne	Refleksyjne (lustrzane)	Przyciemniające (barwione)	Matowe	Termoizolacyjne	Dekoracyjne
ZASTOSOWANIE							
Bezpieczeństwo		+++	+	+	++	+	++
Ochrona przed	włamaniem	+++	+	+	+	+	
	nagrzewaniem	+	+++	++	+	+++	+
	oślepianiem	+	+++	+++	++	+++	+
	UV	+	+++	+++	+++	+++	+++
Intymność		+	+++	+++	+++	+++	+++
Estetyka		+	+++	+++	+++	+++	+++
Inne cechy (ochrona przed skutkami wybuchów)		+++					
PARAMETRY TECHNICZNE							
Grubość [µm]		50 – 360	Do 50	Do 50	Do 50	Do 40	Do 70
Całkowita energia słoneczna	Przepuszczalność[%]						
	Odbicie [%]		Do 82	Do 70		Do 76	
	Absorpcja [%]						
Światło słoneczne	Przepuszczalność[%]		Do 70	Do 50	Do 84	Do 31	
	Odbicie [%]		Do 63	Do 8	Do 18	Do 56	
Współczynnik U [W/m²K]							
Klasy ochrony		01-P2					
Liczba kolorów/wzorów							
Inne parametry (ilość warstw)		1 - 39					
Inne parametry (redukcja strat ciepła)						Do 30%	

FOLTECH Norbert Domżalski
71-244 Szczecin, ul. Klonowica 14
tel. (0-91) 439 20 50, tel. komórkowy 0-601 72 05 07
www.foltech.szczecin.pl

Ciekawe realizacje: Centrum handlowe „Hypernova", M-3, Castorama, P.P.U.P. Poczta Polska, PŻM hotel „Radwon", Hotele „Orbis"

Pozostała oferta: przyciemnianie szyb samochodowych, lamp (reflektorów)

Inne folie
Zapewniające zwiększoną ochronę przed promieniowaniem UV
Zapewniające ochronę urządzeń elektronicznych
Chroniące przed zarysowaniem szyb i graffiti

		RODZAJ FOLII					
		Ochronne	Refleksyjne (lustrzane)	Przyciemniające (barwione)	Matowe	Termoizolacyjne	Dekoracyjne
ZASTOSOWANIE							
Bezpieczeństwo		+++	+++	+++	+++	+++	+++
Ochrona przed	włamaniem	+++	+	+	+	+	+
	nagrzewaniem	+	+++	+++	+	+	+
	oślepianiem	+	+++	+++	+	+	+++
	UV	+++	+++	+++	+	+	+
Intymność		+	+++	+++	+++	+	+
Estetyka		+	+++	+++	+++	+	+
PARAMETRY TECHNICZNE							
Grubość [µm]		250					
Szerokość [mm]		151,5	152	152	152	152	152
Całkowita energia słoneczna	Przepuszczalność[%]						
	Odbicie [%]						
	Absorpcja [%]						
Światło słoneczne	Przepuszczalność[%]						
	Odbicie [%]						
Współczynnik U [W/m²K]							
Klasy ochrony							
Liczba kolorów/wzorów		3	25	30	1	28	10

Na naszej stronie internetowej
www.szklo.euro-media.pl

znajdziesz:
- przeglądy branżowe,
- serwis fotograficzny,
- formularze umożliwiające zaprenumerowanie miesięcznika, zamówienie numerów archiwalnych, katalogu branżowego etc.,
- zapowiedzi interesujących wydarzeń.

WARSFOLL CENTRUM FOLII OKIENNYCH
02-922 WARSZAWA
ul. Nałęczowska 64
tel. (0-22) 651-76-66, fax 651-76-68
www.warsfoll.com.pl, e-mail: Office@warsfoll.com.pl

NAZWA PRODUCENTA/WYROBU Systemy:
Armorlite®; Sun-Gard®/ Glass Gard®.

Inne folie
Zapewniające zwiększoną ochronę przed promieniowaniem UV
Zapewniające ochronę urządzeń elektronicznych
Chroniące przed zarysowaniem szyb i graffiti
Są termokurczliwe (folie samochodowe)
Zabezpieczają przed skutkami wybuchów

Cechy szczególne: dożywotnia gwarancja producenta (wybrane modele); trwałość materiału; jakość; estetyka; pełna gama dostępnych kolorów

Ciekawe realizacje: Biuro Złotych Tarasów w Warszawie, Wola Park; Telewizja TVN; Telewizja Polsat; Kancelaria Prezydenta RP; Biura ITI; Renault Kiljańczyk; Hotel Westin w Warszawie; Hotel Intercontinental w Warszawie

		RODZAJ FOLII					
		Ochronne	Refleksyjne (lustrzane)	Przyciemniające (barwione)	Matowe	Termoizolacyjne	Dekoracyjne
ZASTOSOWANIE							
Bezpieczeństwo		+++	+		+	+	+
Ochrona przed	włamaniem	+++					
	nagrzewaniem		+++			+++	
	oślepianiem		+++	+		+	
	UV	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Intymność			+		+++		+
Estetyka				+	+		+++
PARAMETRY TECHNICZNE							
Grubość [µm]		135-360	65-360	65-135	90	65-360	
Szerokość [mm]		1,524-1,83	1,524-1,83	1,224-1,524	1,524-1,83	1,524-1,83	0,924-1,524
Całkowita energia słoneczne	Przepuszczalność[%]	12-77	6-46	16-70	12-63	6-46	
	Odbicie [%]	9-48	26-67	6-18	6-58	26-67	
	Absorpcja [%]	14-56	27-60	21-66	6-58	27-60	
Światło słoneczne	Przepuszczalność[%]	17-87	8-65	4-72	15-69	8-65	
	Odbicie [%]	11-51	57-22	5-7	7-56	22-57	
Współczynnik U [W/m²K]		0,87-1,13	0,87-1,11	1,05-1,15	0,87-1,14	0,87-1,11	
Klasy ochrony		01-P2	01-P2	---	01	01-P2	
Liczba kolorów/wzorów		13	28	20	5	28	11